

## **Nachträgliches Aufbringen von WIDOCRYL-Topsiegel auf Abdichtungen aus WIDOPAN-FD**

Es ist möglich, Abdichtungen aus WIDOPAN-FD nachträglich mit einem Topsiegel dekorativ zu gestalten oder alte Beschichtungen zu erneuern. Dazu wird WIDOCRYL-Topsiegel PM verwendet, das in sehr vielen Farben in Anlehnung an die RAL-Farbkarte lieferbar ist.

### **Vorgehensweise**

Die Abdichtung aus WIDOPAN-FD nach Herstellervorschrift und Technischem Merkblatt herstellen. Vor dem Auftragen des WIDOCRYL-Topsiegel PM muss WIDOPAN-FD 24 Std., je nach Witterung, durchhärten und ablüften.

Abdichtungen mit alten Beschichtungen oder vorhandenem WIDOPAN-Topsiegel müssen wie folgt vorbehandelt werden: Vorhandenes Topsiegel mit geeigneten Schleifmitteln entfernen, die Fläche muss frei von Beschichtungsresten und Verschmutzungen sein.

### **Grundierung**

Nach der Ablüft- und Aushärtezeit von 24 Std. die WIDOPAN-FD-Abdichtung mit WIDOCRYL-Haftgrund PM grundieren. Die Härterzugabe erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur, wie auf dem Gebindedeckel angegeben. Der Verbrauch beträgt ca. 300 g/m<sup>2</sup>. Die Applikation erfolgt gleichmäßig mit Fellroller oder Pinsel.

### **Topsiegel**

Nach einer Aushärtezeit von 20 - 30 Min. wird das WIDOCRYL-Topsiegel PM auf die grundierte Fläche ohne Zwischenabstreuung aufgetragen. Der Topsiegelverbrauch beträgt ca. 500 g/m<sup>2</sup> und richtet sich nach der Rauigkeit der Oberfläche und dem Deckungsgrad des farbigen Topsiegels. Die Härterzugabe erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur, wie auf dem Gebindedeckel angegeben. Die Applikation erfolgt mit Fellroller oder Pinsel.

### **Hinweis**

Bei einer Reaktionszeit von ca. 30 Min. und einer Verarbeitungszeit von ca. 5 –8 Min./m<sup>2</sup> sollten bei Anschlüssen nicht mehr als 1,0 kg pro Ansatz und bei Flächen nicht mehr als 3,0 kg angemischt werden. So werden Materialverluste durch vorzeitiges Aushärten weitgehend vermieden.