

WIDOSEAL-LF 1K FA (Faserarmiert)



Basis
SMP

Verbrauch
ca. 1,0 – 2,0 kg/m²

Härtung (bei +20 °C / 50% rel. Feuchte)
Durchtrocknung nach ca. 24 Std.
Regenfest nach ca. 45 Min.

Farbe Grundton
Grau

Verpackungseinheiten
1.0 kg, 3.5 kg

**Mindestverarbeitungstemperatur
(Umgebung und Untergrund)**
+5°C

Temperaturbeständigkeit
-20°C bis +80°C

Reinigung im frischen Zustand
WIDOPAN-Reiniger

Lagerung
Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender
Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate
verarbeitbar.

WIDOSEAL-LF 1K FA ist ein faserverstärkter, lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff, der zur flammlosen Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen genutzt werden kann. Die Materialbasis des WIDOSEAL-LF 1K FA ist ein SMP.

Anwendung

Das WIDOSEAL-LF 1K FA kann z.B. mittels einer Kelle oder einem Spachtel aufgetragen werden. Dabei sollte das Material so aufgetragen werden, dass sich ein zusammenhängender, geschlossener Film ergibt.

Vor der Verarbeitung sollte das Material sorgfältig aufgerührt werden. Auf dem Material im Eimer liegt eine Folie, diese ist vor der Verarbeitung zu entfernen!

Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen. Bei eventueller Hautbildung die Haut einfach abziehen und das Restmaterial weiterverarbeiten.

Einsatzbereiche

Das Material kommt z.B. bei Reparaturen auf Dachflächen oder in Anschlussbereichen zum Einsatz. Auch wenn Arbeiten mit einer vliesarmierten Abdichtung nicht ausgeführt werden können, weil diese nur schwer zugänglich sind, kann es angewendet werden.

Oberflächenvorbereitung

WIDOSEAL-LF 1K FA haftet auch ohne Grundierung auf vielen Untergründen, die trocken (max. 5% Restfeuchte), frei von Fett-/Ölfilmen, losen Bestandteilen und sonstigen haftungsmindernden Stoffen sind.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen Sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten!